

WOLSIT KD10



Houtverduurzaming

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

WOLSIT KD10 toegestaan als:

- middel voor het preventief behandelen van hout dat gebruikt wordt onder dak (HC1 en 2) tegen schimmels.
- middel ter bestrijding van houtaantastende schimmels in en op hout onder dak en binnenmuren;
- middel ter bestrijding van schimmels op oppervlakken, die zich onder de begane grondvloer bevinden.

Behandeling en opslag van hout dient plaats te vinden onder dak en/of boven een vloestofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die **WOLSIT KD10** bevatten, dienen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch afval.

Gebruiksaanwijzing:

- Het preventief behandelen van hout
Ter verduurzaming c.q. ter bescherming van hout binnenshuis, zonder dat er sprake is van permanent grondcontact. Het middel mag ook toegepast worden op hout, dat in direct contact kan komen met levensmiddelen, speciaal als hoge eisen aan de hygiënische omstandigheden worden gesteld zoals voor groentekisten, fruitkisten, pallets, enz.

WOLSIT KD10 moet preventief worden toegepast.

Dit houdt in dat het middel in staat is hout gedurende een periode van tenminste 10 jaar te vrijwaren van een aantasting door schimmels. Dit is alleen mogelijk als het hout wordt behandeld d.m.v. professionele verduurzamingstechnieken. Wanneer **WOLSIT KD10** wordt opgebracht d.m.v. strijken of spuiten is het niet zeker dat het hout 10 jaar lang niet wordt aangetast door schimmels. In die situatie wordt gesproken van houtbescherming.

Alvorens het hout te behandelen dienen alle benodigde bewerkingen, zoals boren en inkepen te zijn uitgevoerd.

Dosering:

Toepassen door middel van vacuümdruk, dubbel vacuüm, dompelen.

* De vereiste dosering bij vacuüm-druk en dubbel vacuüm bedraagt $1,8 \text{ kg/m}^3$ spinhout, wat neerkomt op ca. 1 kg/m^3 totaal hout.


Bij een spinhoutaandeel van 25% is een gebruiksdosering van $0,45 \text{ kg/m}^3$ voorgeschreven, bij een spinhoutaandeel van 50% dient de gebruiksdosering $0,90 \text{ kg/m}^3$ te bedragen.

* Dosering bij dompelen, spuiten en strijken is $3,5 \text{ g/m}^2$, d.w.z. een oplossing van 1,75 à 3,5% ($1,75 \text{ l} + 98,25 \text{ l}$ á $3,5 \text{ l} + 96,5 \text{ l}$ water), afhankelijk van toepassingsmethode, houtsoort, e.d.

Behandelprocedure voor kisten:

- Zorg dat de kisten **schoon** (vrij van grond en ander vervuiling) en **droog** zijn. Was de kisten eventueel manueel of machinematig.
- Dompel de kisten onder in het concentraat van 3,5% **WOLSIT KD10** of door middel van spuittechniek waarbij overvloedig vloeistof wordt gebruikt. De kisten dien goed bevochtigd te worden.
- Laat de kisten drogen in de buitenlucht alvorens deze in een afgesloten ruimte op te slaan. Dit in verband met de dampwerking van het middel.

Verpakking:

 25 kg.

Binnen Holland Fyto wordt samengewerkt door:

Alliance BV
tel. (073) 680 66 00
info@alliancegroep.com

Mertens BV
tel. (077) 399 91 11
info@mertens-groep.nl

Telermaat BV
tel. (088) 450 04 00
zundert@telermaat.nl

Willems Balgoy CV
tel. (024) 641 26 32
info@willemsbalgoy.nl

Benfried BV
tel. (015) 256 93 56
info@benfried.com

Profytodsd
tel. (0527) 63 15 15
info@profytodsd.nl

Vlamings BV
tel. (0167) 56 63 50
info@vlamings.nl



Kwaliteit beweegt ons!



Holland Fyto U.A. Revisieweg 3. 8304 BE Emmeloord. tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

Disclaimer: Holland Fyto besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.